



TEKNISK INFORMATION

Anbefalinger til valg af materialer i processystem.

For mere udførlig information, se resistenstabellen. Resistenstabellen tjener kun som vejledning ved valg af materialer og tætninger, det er således ingen garanti.

Materiale	Forkortelse	Almindelig kemisk resistens	Temperaturområde uden arbejdstryk og vakuum	Gennemstrømnings medier, ufarlige	Gennemstrømnings medier, aggressive
Plasttype					
Polyvinylklorid, hård	PVC	Resistent mod de fleste syrer, lud, saltopløsninger og organiske opløsninger kan blandes med vand. Ej resistent mod aromatisk og kloreret kulbrinte.	0 – +60°C	0 – +40°C	
Klorereret polyvinylklorid	PVC-C	Se PVC.	0 – +100°C	0 – +80°C	
Akrylnitril, Butadien	ABS	God til svagere syrer og alkalisk Styren.	-40 – +70°C	0 – +70°C	
Polyamid (Nylon)	PA	Resistent overfor olier, fedtstoffer, voks, brændstof, svagere alkalier og aromatisk kulbrinte.	0 – +90°C 0 – +70°C	0 – +40°C 0 – +60°C	
Trogamid T	PA	Se polyamid. Også resistent overfor svagere mineralsyrer. Ikke resistent overfor ketoner, kloreret kulbrinte og fenol.	0 – +70°C	0 – +60°C	
Polyeten	PE	Resistent overfor vandholdige opløsninger af syrer, lud, salte samt et stort antal organiske opløsningsmidler. Uegnet til koncentrerede oxidereret syrer.			
Polypropylen	PP	Samme resistens som Polyeten, men anvendelig ved højere temperaturer.	-20 – +80°C 0 – +100°C	0 – +70°C 0 – +60°C	
Polysulfon	PSO	Resistens overfor organiske syrer, alkalier, saltopløsninger, alkohol og kulbrinte. Ej resistent mod aromatiske og klorereret kulbrinte, paraffinolie, estrar og ketoner.			
Polytetrafluoreten (Teflon)	PTFE	Resistent mod næsten alle kemikalier. Ej resistent mod flydende natrium- og flourforbindelser	-30 – +200°C	0 – +100°C	
Polyvinylidenflorid	PVDF	Se resistenstabbel	-10 – +140°C	-10 – +140°C	
Metaller					
Rustfrit stål	1.4308	Se resistenstabbel	-20 – +400°C	-20 – +150°C	
	1.4410	Se resistenstabbel	-20 – +400°C	-20 – +150°C	
	1.4571	Se resistenstabbel	-20 – +400°C	-20 – +150°C	
Støbejern	GG 25	Kun til neutrale medier	-20 – +180°C		
Duktil	GGG 40.3	Kun til neutrale medier	-20 – +400°C		
Støbegods i stål	GS-C,C22	Kun til neutrale medier	-20 – +400°C		
Støbejern, gummierede	Gi	Resistent mod syrer og lud, afhængigt af hvilket foringsmateriale som anvendes	-20 – +110°C	-20 – +80°C	
Støbejern-PTFE-foret			-20 – +150°C	-20 – +150°C	
Duktil-PFA-foret			-20 – +150°C	-20 – +150°C	
Duktil-PP-foret			0 – +90°C	0 – +90°C	
Tætning og membranmateriale					
Naturgummi	NR	Uegnet til olier og oxidereret medier	-20 – +60°C -10 – +130°C		
Etenpropengummi	EPDM	God vejrbestandighed. Specielt egnet til aggressive kemikalier. Uegnet til olier og fedtstoffer			
Flourrágummi (VITON)	FPM	De bedste kemiske egenskaber af alle elastomer	-5 – +150°C		
Klorsulfonpolyetylen (Hypalon)	CSM	Resistent overfor forskellige kemikalier. Ozon- og (Hypalon) vejrbestandig. Ej resistent overfor opløsningsmidler, olier og benzin.	-5 – +100°C		
Polytetrafluoreten (Teflon)	PTFE		-20 – +150°C		
Nitrilgummi (Perbunan N)	NBR	God resistens mod olier og benzin. Uegnet til oxidereret medier	0 – +100°C		
Kloropregnugumi (Neoprene)	CR	Kemiske egenskaber som minder meget om de hos PVC og befinner sig mellem nitrilgummi og EPDM	-10 – +100°C		

Følgende resistenstabbel er kun en vejledning til valg af materiale – ingen garanti!

Klassifikationen er udviklet i laboratorier ved nedsænknings- og langtidsprøvetagning og ved forskellige prøvetagningsskemaer i overensstemmelse med eksempelvis ISO TC 138/W63.

For medier som ikke er medtaget i tabellen, kontakt GPA for mere information.

Viton® og Teflon® er registrerede varemærker af DuPont.

		Materialer										Pakninger													
		Materialekontrol																							
		Kontakt med medium																							
		Gevind fittings																							
Medium	Formel	Koncentration	Temp °C	ABS	C-PVC	PVC	PP = Polypropylen	PA = Polyamid, Trogamid	PE = Polieten	PSO = Polysulfon	PTFE, PFA, FEP	PVDF	GG 25	GG-Hårdgummi-Lining	GG 40.3	SIS 2333	SIS 2343	Mässing	NR =	Naturgummi	EPDM	FPM = Viton	CSM = Hypalon	PTFE = Teflon	NBR = Perbunan
Acetaldehyd	CH ₃ -CHO	10%	20 40 60 80 100 120	- - - - - -	+ 0 + + + 0	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	- + + + + +	- + + + + +	- + + + + 0	- + + + + +	- + + + + 0	- + + + + +	- + + + + +		
		40%	20 40 60 80 100 120	- - - - - -	0 - 0 - - -	+	+	+	-	0	+	+	+	+	- + + + + +	- + + + + 0	- + + + + -	- + + + + -	- + + + + 0	- + + + + -	- + + + + +				
		Teknisk ren	20 40 60 80 100 120	- - - - - -	- - - 0 0 -	+	0	- 0	+	-	+	-	+	+	0 0 - - - -	0 - - - - -	0 - - - - -	0 - - - - -	0 - - - - -	0 - - - - -					
Aceton	CH ₃ COCH ₃	Alle	20 80	- -	- +	+	0	+	-	+	0	+	+	+	+	- + - + - +	- + - + - +	- + - + - +	- + - + - +	- + - + - +	- + - + - +				
Acetylen	C ₂ H ₂	Teknisk ren	20 40 60 80 100 120	- - - - - -	+ + - + + -	+	+	+	+	+	+	+	+	+	- + + + + +	- + + + + +	- + + + + +	- + + + + +	- + + + + +	- + + + + +					
Alkohol (Oplosningsmiddel)														+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Allylalkohol	CH ₂ =CH-CH ₂ OH	96%	20 60 80	- - -	- - -	+	-	+	0	+	+	+	+	+	+	+	0 0 -	0 - -	0 - -	+	0 - -	+	+	+	
Aluminiumflorid		Fortyndet																							
Aluminiumklorid, fugtig	Al Cl ₃	Fortyndet	40 60	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0 0	+	-	0 -	0 -	+	+	+	+	+
		Mættet	60 80 100	+	0	0	0	+	0	+	+	+	+	+	+	0	-	-	-	-	+	+	+	+	0
Aluminiumoxid	Al ₂ O ₃	Teknisk ren	20 40 60 80 100 120	- - - - - -	- + + + + +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Aluminiumsalt		Fortyndet																							
Aluminiumsulfat, fugtig	Al ₂ (SO ₄) ₃	Fortyndet	40 60	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
		Mættet	60 80 100	+	+	+	+	0	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0	+	
Alun, fugtig	Al ₂ (SO ₄) ₃ K ₂ SO ₄ ·24H ₂ O	Fortyndet	40 60	0	+	0	+	+	+	+	+	+	+	+	0	0	0	-	0	+	+	+	+	0	
		Mættet	60 80 100	0	+	0	+	+	+	+	+	+	+	+	0	0	-	-	-	-	+	+	+	+	0

TEKNISK INFORMATION

		Materiale										Pakninger										
+ Resistent	Materialet påvirkes ikke eller kun ubetydeligt, højresistens - korrosionsbestandig.																					
0 Delvis resistent	Materialet angribes og en kortere levetid må påregnes. Kontakt GPAs salgsafdelingen for yderligere materialekontrol.																					
- Ej resistent	Materialet kan ikke anvendes til mediet med de angivne koncentrations- og temperatur forhold.																					
Gevind fittings	Kun gevindtape i PTFE kan anvendes.																					
Medium	Formel	Koncentration	Temp °C	ABS	C-PVC	PVC	PP = Polypropylen	PA = Polyamid, Trogamid	PE = Polyeten	PSO = Polysulfon	PTFE, PFA, FEP	PVDF	GG 25	GG-Hårdgummi-Lining	NR =	Naturgummi	EPDM	FPM = Viton	CSM = Hypalon	PTFE = Teflon	NBR = Perbunan	
Aminosyre			20 40 60 80 100 120		+	+		+	+	+	+											
Ammoniak, flydende gasform		Teknisk ren	20 60		+	+	+	+	+	+	+	+	+	0		+	+	-	+	+	+	+
Ammoniumnitrat, fugtig	NH_4NO_3	Fortyndet	40 60	+	+	+	++	++	0	+	+	+	-		+	+	+	++	++	++	++	0
		Mættet	60 80 100	+	0	0	+	0	+	++	+	+	-		+	+	0	0	+	0	0	+
Ammoniumflorid, fugtig	NH_4F	Ca. 20%	20 60	+	+	+	+	+	+	+	+	+		0		+	+	0	+	+	+	+
Ammoniumfosfat	$\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$	Fortyndet													+	+	0	+	+	+	+	
Ammoniumfosfat, fugtig	$\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$	Alle	60	+	+	+	+	+	+	+	+	+			+	+	0	+	+	0	+	+
Ammoniumhydroxyd		Fortyndet													+	+	-	+	+	+	+	0
Ammoniumkacetat, fugtig	$\text{NH}_4\text{COOCN}_3$	Alle	60		0	+	+	+	+	+	+	+			+			+	+	+	+	+
Ammoniumkarbonat	$(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$	Alle	60		0	+	+	+	+	+	+	+						+	+	+	+	+
Ammoniumklorid	NH_4Cl	Varm mættet	40 60 80 100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0	+	-	-	+	+	+	+	+	+
		Mættet	60 80 100	+	0	+	+	+	+	+	+	+	0	+	-	-	+	+	+	+	+	+
Ammoniumklorid, fugtig	NH_4Cl	Fortyndet	40 60	+	+	+	+	+	+	+	+	+		-	+	0		+	+	+	+	+
		Mættet	60 80 100	0	+	0	+	+	+	+	+	+		0	+	0		+	+	+	+	+
Ammoniumpersulfat		24%	22 60		0	+	-	+							+	+	0					
			40%	60																		
Ammoniumsulfat, fugtig	$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$	Fortyndet	40 60	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	-	+	+	+	+	+	+
		Mættet	60 80 100	+	0	+	+	+	+	+	+	+		+	0	-	+	+	+	+	0	+
Ammoniumsulfid, fugtig	$(\text{NH}_4)_2\text{S}$	Fortyndet	40 60 100	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	-	+	0	+	+	+	+
		Mættet	60 100	0	+	+	+	+	+	+	+	+					+	-	+	+	+	+
Ammoniumthiosulfat	$(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_3$	60%	40	+			+	-					-	0	+			+	+			
Antifrogen-N		Alle	100		-	-	-	-	+	+	+	+					-	+	+	+	+	+
Antimonklorid, fugtig	$\text{SbCl}_3\text{SbCl}_5$	90%	20	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0	0			+	+	+	+	+	-
Antimonklorid, vandfri	SbCl_3	60		+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	0		+	+	+	+	+	0
ASTM-Olie Nr.1			20										+	+			0	-	+	0	+	+

TEKNISK INFORMATION

					Materiale		Pakninger
Medium	Formel	Koncentration	Temp °C	ABS C-PVC PVC	PP = Polypropylen PA = Polyamid, Trogamid PE = Polyeten PSO = Polysulfon PTFE, PFA, FEP PVDF	GG 25 GG-Hårdgummi-Lining GG 40.3 SIS 2333 SIS 2343 Messing	NR = Naturgummi EPDM FPM = Viton CSM = Hypalon PTFE = Teflon NBR = Perbunan
+ Resistent	Materialet påvirkes ikke eller kun ubetydeligt, højresistens korrosionsbestandig.						
0 Delvis resistent	Materialet angribes og en kortere levetid må påregnes. Kontakt GPAs salgsafdelingen for yderligere materialekontrol.						
- Ej resistent	Materialet kan ikke anvendes til mediet med de angivne koncentrations- og temperatur forhold.						
Gevind fittings	Kun gevindtape i PTFE kan anvendes.						
ASTM-Olie Nr.2		20					0 - + 0 +
ASTM-Olie Nr.3		20					0 - + 0 + +
Afløbsgas, flour vandholdig	Spor 100	60 100		+ + - -	+ + + +	+ + + + + + + +	+ 0 0 + + - - 0 0 +
Afløbsgas, kuldioxidholdig		60		+ +	+ +	+ + + +	+ + + + +
Afløbsgas, kulsyreholdig	Alle	60 80 100		+ + - 0 0 - - -	+ + + + + 0	+ + + + 0	+ + + + + - + + + + - + + + +
Afløbsgas, svovlsyreholdig	Ubetydeligt	20		+ -	+ +	+ +	- 0 + + +
	Højere	20		- -	+ +	+ +	- 0 + + +
Afløbsgas, saltsyreholdig	Alle	60 80 100		+ + - 0 0 - - -	+ + + + + 0	+ + + + 0 0	+ + 0 + + + + 0 + + - 0 0 + +
Afløbsgas, SO2-holdig	Svagere	60 80 100		+ + - 0 0 - - -	+ + + + + 0	+ + + + 0	0 + + + + - + + + + - 0 + + +
Bariumhydroxid, fugtig	Ba(OH) ₂ ·8H ₂ O	Alle	60	+	+ + + +	+ +	+ + + + + +
Bariumklorid	BaCl ₂	Fortyndet	40	+ + + + + +	+ + 0 + 0 - 0	+ + + + + +	+ + + + + + + +
		25%	40	+ + + + + +	+ + + + + +	+ + + + + +	+ + + + + + + +
Bariumsalt, fugtig	Alle	60		+ + + +	+ + + +	+ + + +	+ + + + + +
Bariumsulfid		Fortyndet			+ + + + + +	-	+ + + + + +
Basileum FG-Vand		1:1			+ + + + + +	-	0 0 +
Benzin	Handelsvare	20 40 60 80 100 120		+ 0 + + + 0 + + + - 0 + + + + + + + + + + + +	+ + + + + + + + + + + +	+ + + + + +	- + 0 + + - + - + + + + + + + +
Benzin-Alkohol		3:1			+ + + + + +	-	0 +
Benzin-Benzol		20 40 60 80 100		- + - 0 - 0 - - - - - - + + + - + + +	+ + + + + +	+ + + + + +	- + 0 + + - + - + + + + + + + + + + + + +
Benzin-Benzol-Sprit		5:3:2	20	- - + -	+ + + + + +	+ + + + + +	- - 0 - +
Benzoesyre, fugtig	C ₆ H ₅ COOH	Alle	20 40 60 100	+ + + - + + + + - + 0 0 + + + + + + + +	+ +	+ +	0 - + - + - 0 + + + + 0 + + + + 0 + + + +
Benzol	C ₆ H ₆	Teknisk ren	20	- - - + 0	+ + + + + +	+ + + + + +	- - + - + -
Benzylalkohol	C ₆ H ₅ CH ₂ OH		60	- 0 0	+ + 0 0 + +	0 + + +	- 0 0 + +
Bisulfitul, SO ₂ -holdig	Ca(HSO ₃) ₂ +SO ₂	Varm mættet	50	+ + + +	+ + + +	+ + + +	+ + + +
Blandingssyre I/Svovlsyre, Salpetersyre, Vand	H ₂ SO ₄ +HNO ₃ + H ₂ O	49/49/3% 48/49/3% 50/50/0%	20 40 40	+ - - 0 - - - - -	+ + + + + +	+ + + + + +	- + + + + + - 0 + + + + - + + + + +

TEKNISK INFORMATION

		Materiale										Pakninger					
		ABS	C-PVC	PVC	PP = Polypropylen	PA = Polyamid, Trogamid	PE = Polyeten	PSO = Polysulfon	PTFE, PFA, FEP	PVDF	GG-Hårdgummi-Lining	GG 25	GG 40.3	SIS 2333	SIS 2343	Messing	NR = Naturgummi EPDM FPM = Viton CSM = Hypalon PTFE = Teflon NBR = Perbunan
+ Resistent	Materialet påvirkes ikke eller kun ubetydeligt, højresistens korrosionsbestandig.																
0 Delvis resistent	Materialet angribes og en kortere levetid må påregnes. Kontakt GPAs salgsafdelingen for yderligere materialekontrol.																
- Ej resistent	Materialet kan ikke anvendes til mediet med de angivne koncentrations- og temperatur forhold.																
Gevind fittings	Kun gevindtape i PTFE kan anvendes.																
Medium	Formel	Koncentration	Temp °C														
Blandingssyre I /Svovlsyre, Salpetersyre, Vand fortsat		10/20/70%	50														
		10/87/3%	20														
		50/31/19%	30														
Blandingssyre II/ Svovlsyre, Fosforsyre, Vand	H ₂ SO ₄ +H ₃ PO ₄ + H ₂ O	30/60/10%	40														
Blegning 12,5% virksomt klor	Na OCl+NaCl	Handelskvalitet	40														
			60														
Borsyre	H ₃ BO ₃	Teknisk ren	20														
			40														
			60														
			80														
			100														
			120														
		Vandopløsning ca. 10%	20														
			40														
			60														
			80														
			100														
			120														
Brom, flydende	Br ₂	Teknisk ren	20	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-		
Butadien	H ₂ C=C ₂ H ₄ CH ₂	50%	60														
		Teknisk ren	60														
Butan, gasform	C ₄ H ₁₀	50%	20	+			0		+	0	+	0	+	+	+		
Butandiol, fugtig	C ₄ H ₈ (OH) ₂	ca. 10%	20														
			60														
		Ca. 100%	20														
Butanol	C ₄ H ₉ OH	Ca. 100%	20														
			40														
			60														
Butylacetat	CH ₃ -COOC ₄ H ₉	Teknisk ren	20	-	0	-	0	+	0	-	+	0	-	0	-		
Butylen, flydende	CH ₃ -CH ₂ -CH=CH ₂	Teknisk ren	20														
Butylenglykol	OH-CH ₂ -CH=CH-CH ₂ - OH	Teknisk ren	20														
			40														
			60														
			80														
			100														
			120														
Butylalkohol						0	+		+	+	+	+	0	+	+		
Citronsyre		10%	40														
Blåsyre, vandopløsning	HCN	20															
Dextrin, fugtig	(C ₆ H ₁₀ O ₅)n	Mættet	20														
			18%														
Diacetonalkohol			20					0		+	0	0	+	+	0		
Dibutylphthalat	C ₆ H ₄ (COOC ₄ H ₉) ₂	Teknisk ren	20	-	-	-	0	+	0	+	+	+	-	0	-		
			60	-	-	-	0	+	0	+	0	+	+	+	-		

TEKNISK INFORMATION

		Materiale										Pakninger						
+ Resistent	Materialet påvirkes ikke eller kun ubetydeligt, højresistens korrosionsbestandig.																	
0 Delvis resistent	Materialet angribes og en kortere levetid må påregnes. Kontakt GPAs salgsafdelingen for yderligere materialekontrol.																	
- Ej resistent	Materialet kan ikke anvendes til mediet med de angivne koncentrations- og temperatur forhold.																	
Gevind fittings	Kun gevindtape i PTFE kan anvendes.																	
Medium	Formel	Koncentration	Temp °C	ABS	C-PVC	PVC	PP = Polypropylen	PA = Polyamid, Trogamid	PE = Polietyen	PSO = Polysulfon	PTFE, PFA, FEP	PVDF	GG 25	GG-Hårdgummi-Lining	GG 40.3	SIS 2333	SIS 2343	Messing
Dibutyleter	<chem>C4H9OC4H9</chem>		20 60	+	0	+	+	+	0									
Dieselolja		Teknisk ren	20 60	+	-	+0	+	+	+	+	+	+		+		-	+	0
Dietylenglykol			60															
Dietyleter		100%	20	-	+	0	+	+	+							-	-	0
Diglykolsyra	<chem>COOH-CH2-O-CH2-COOH</chem>	30%	60	0	+	+	+	+	+	+								+
		Mættet	20	+	+	+	+	+	+	+						0	+	+
Dihexlphthalat	<chem>C6H4(COO6H13)2</chem>	Teknisk ren	60	-	0	0	+									0	+	-
Diklorbenzol	<chem>C6H4Cl2</chem>	Kold mættet	20	-	0	0	+	+								-	-	+
Diklorbytylen																-	-	+
Dikloreten			20			0	+									-	-	+
Dimethylamin, flydende	<chem>CH3-NH-CH3</chem>	Teknisk ren	60			0	+											-
Dimetyleter	<chem>CH3-O-CH3</chem>					+										0	-	+
Dimetylformamid	<chem>HCON(CH3)2</chem>	Teknisk ren	60	+	0	+	0											+
Dioktylphthalat	<chem>C6H4(COOC8H17)2</chem>	Teknisk ren	60	-	0	+	0	+	-							0	+	-
Dioxan	<chem>C4H8O2</chem>	Teknisk ren	60	0	+	+	+	+	+	+	+							+
Diphenyloxyd																-	-	+
Ester (Opløsningsmiddel)						+		+										+
Etanol	<chem>CH3-CH2-OH</chem>	10%	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+							+	+	0
		50%	20 40 60 80 100 120	+0	+	+	+	+	+							+	+	0
		Teknisk ren	20 40 60 80 100 120	-	+	+	-	+	+	+	+					+	+	0
Eten																+	-	+
Eter																-	0	-
Etylacetat	<chem>CH3CO-OC2H5</chem>	Teknisk ren	20 60	-	-	0	+	+	+	0	+					+	0	-
Etyalkohol, ren		Alle	20	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+		0	+	0
Etyalkohol, denatureret		Alle	20	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+
Etylbensol	<chem>C6H5-C2H5</chem>	Teknisk ren	20 60	-	0	0	+	+	+							-	-	0

NR = Naturgummi

EPDM
NR = Viton

CSM = Hypalon

PTFE = Teflon

NBR = Perbunan

TEKNISK INFORMATION

TEKNISK INFORMATION

TEKNISK INFORMATION

		Materiale										Pakninger																	
		ABS		C-PVC		PP = Polypropylen		PA = Polyamid, Trogamid		PE = Polietyen		PSO = Polysulfon		PTFE, PFA, FEP		PVDF		GG 25		GG-Hårdgummi-Lining		3GS 40.3		SIS 2333		SIS 2343		Messing	
Medium	Formel	Koncentration	Temp °C																										
+ Resistent		Materialet påvirkes ikke eller kun ubetydeligt, højresistens korrosionsbestandig.																											
0 Delvis resistent		Materialet angribes og en kortere levetid må påregnes. Kontakt GPAs salgsafdelingen for yderligere materialekontrol.																											
- Ej resistent		Materialet kan ikke anvendes til mediet med de angivne koncentrations- og temperatur forhold.																											
Gevind fittings		Kun gevindtape i PTFE kan anvendes.																											
Fosforsyre, fugtig fortsat		85%	20 60 80 100	+	+	+	-	+	0	+	+	+	+	+	+	+	+	0	0	0	0	+	+	+	+	-	+		
		95%	100																			0	+	+			0		
Fosforitklorid	P Cl ₃	Teknisk ren	20	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+					+	+	+	+	-	-		
Fosfin	PH ₃	Teknisk ren	20	+																		+	+	+	+	+	+		
Foto-Emulsion		Alle	40	+	+		+															-	-	+	-	+			
Foto-Fix		Bland. konc	40	+	+		+												0	+						0	0		
Foto-Fixer		Handelskvalitet	40	+	+		+												0	+			-	-	+	-	+	0	
Fotofremkaldere		Handelskvalitet	40	+	+		+												0	+			-	-	+	-	+	0	
		Bland. konc	40	+	+		+											+	+								0		
Freon 11 og Frigen F11	CCl ₃ F		20 40 60 80 100 120	+	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0	+	+	+	-	-	0	+	+	0		
Freon F112			20 40 60 80 100 120	+				0	+	+	+	+	+	+	+	+	+												
Freon F113	FCl ₂ C-OCIF ₂		20 40 60 80 100 120	+				+	+	+	+											-	-	+	+	+	+		
Freon F12	CF ₂ Cl ₂	Teknisk ren	20 40 60 80 100 120	+	-	+	-	+	0	+	+										0	0	0	+	0	+			
Freon F21			20 40 60 80 100 120	+	-		-																						
Freon F22	CHClF ₂		20 40 60 80 100 120	+				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				0	-		+	-				
Frugtsaft			20	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			
Ftalsyre, fugtig	C ₆ H ₄ (COOH) ₂	50%	60	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	0			+	+	0					
Ftalsyreanhydrid			20															+								+			

NR = Naturgummi EPDM
 PPM = Viton CSM =
 Hypalon PTFE = Teflon
 VBR = Perbunan CR =
 Neopren

TEKNISK INFORMATION

+ Resistent		Materialet påvirkes ikke eller kun ubetydeligt, højresistens korrosionsbestandig.										Materiale			Pakninger			
0 Delvis resistent		Materialet angribes og en kortere levetid må påregnes. Kontakt GPAs salgsafdelingen for yderligere materialekontrol.																
- Ej resistent		Materialet kan ikke anvendes til mediet med de angivne koncentrations- og temperatur forhold.																
Gevind fittings		Kun gevindtape i PTFE kan anvendes.																
Medium	Formel	Koncentration	Temp °C	ABS	C-PVC	PVC	PP = Polypropylen	PA = Polyamid, Trogamid	PE = Polieten	PSO = Polysulfon	PTFE, PFA, FEP	PVDF	GG 25	GG-Hårdgummi-Lining	GG 40.3	SIS 2333	SIS 2343	Messing
Garvesyre		10%	40 60	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Gelatin, fugtig		Alle	40	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Glukose, fugtig	C ₆ H ₁₂ O ₆	Mættet	20 60 80	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Glycerin, fugtig	OH CH ₂ - CHOH-CH ₂ OH	Alla	60 100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0	0
Glycerinklorhydrin	Cl CH ₂ CH OH CH ₂ OH		60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Glykokol, fugtig	NH ₂ CH ₂ -COOH	10%	40	-	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0	+
Glykol, fugtig	HO CH ₂ -CH ₂ OH	Handelskvalitet	60 100	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Glykolsyre, fugtig	HO CH ₂ -COOH	37%	20	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0	+	+	+	+
			70%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	+	+	+	+
Heptan	C ₇ H ₁₆	100%	20 60	-	+	0	+	+	+	+	+	+	+	0	-	-	+	+
Hedolie			20 60	-	0	0	+	0	+	+	+	+	+	-	-	+	-	+
Hedolie, jordolie basert				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hedolie, Sten og brunkul basis				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	+
Hexaklorbutadien				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hexaklorcylohexan				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hexaldehyd				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hexan	C ₆ H ₁₄		20 60	-	+	+	+	++	+	0	+	+	+	0	-	-	+	+
Hexantriol	C ₆ H ₁₁ (OH) ₃	Handelskvalitet	60 100	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0
Hydraulikolie			20 40 60 80 100 120	-	+	0	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-
Hydrosulfit, fugtig	Na ₂ S ₂ O ₄	Ca. 10%	40 60 100	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Isobutylalkohol				-	0	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+
Isooktan	(CH ₃) ₃ -C- CH ₂ -		20	-	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	-	+	0	+
Isopropanol	(CH ₃) ₂ -CH-OH	Teknisk ren	20 40 60 80 100 120	-	+	+	-	+	+	0	+	+	+	0	+	+	0	+

TEKNISK INFORMATION

TEKNISK INFORMATION

		Materiale										Pakninger														
		Medium	Formel	Koncentration	Temp °C	ABS	C-PVC	PVC	PP = Polypropylen	PA = Polyamid, Trogamid	PE = Polyetet	PSO = Polysulfon	PTFE, PFA, FEP	PVDF	GG 25	GG-Hårdgummi-Lining	GGG 40.3	SIS 2333	SIS 2343	Messing	NR = Naturgummi EPDM	FPM = Viton	CSM = Hypalon	PTFE = Teflon	NBR = Perbunan	
+ Resistent	Materialet påvirkes ikke eller kun ubetydeligt, højresistens korrosionsbestandig.																									
0 Delvis resistent	Materialet angribes og en kortere levetid må påregnes. Kontakt GPAs salgsafdelingen for yderligere materialekontrol.																									
- Ej resistent	Materialet kan ikke anvendes til mediet med de angivne koncentrations- og temperatur forhold.																									
Gevind fittings	Kun gevindtape i PTFE kan anvendes.																									
Kalciumbikarbonat	$\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$	Teknisk ren		20 40 60 80 100 120		+	+	+																		
Kalciumbisulfat		Fortyndet							+	+								+	+	-						
Kalciumhydroxid	$\text{Ca}(\text{OH})_2$	Alle	20		+	+	+	+		+																
Kalciumhypochlorit, fugtig	$\text{Ca}(\text{OCl})_2$	Mættet	60		0	0	0		+		+	0	+	+	+	0	0	0	0							
Kalciumkarbonat	CaCO_3	Mættet	20		+	+	+	+		+																
Kalciumklorat	$\text{Ca}(\text{ClO}_3)_2$	Fortyndet										+	+	+	+	+	+	+								
Kalciumklorid	Ca Cl_2	Mættet	20 40 60 80 100 120		+	+	+	+		+		+	+	+	+											
Kalciumklorid, fugtig	Ca Cl_2	Fortyndet	40 60		+	+	+	+	+	+	0	+	+	+	+	+	+	+	0							
		Mættet	60 80 100		+	+	+	0	+		+	+	+	+	+	+	+	+	0							
Kalumnitrat, fugtig	$\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$	50%	40		+	+	+	+		+		+	+	+	+	+	+	+								
Kalilut	KOH	40%	40		+	+	0	+	+	+	0	+	+	0	+	+	+	+								
		50%	60 100		+	0	+	+	+	0		+	0	+	0	+	+	+	+							
Kaliumacetat	CH_3COOK											+	+													
Kaliumdikromat, fugtig	$\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$	40%	20			+	+		+			+	+	+	+	+	+	+								
Kalumbisulfat	KHSO_4	30%	20			+	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+								
Kalumborat, fugtig	K_3BO_3	1%	40 60		+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+								
Kalumbromat, fugtig	K Br O_3	Ca. 10%	40 60 80 100		+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+								
Kalumbromid, fugtig	K Br	Fortyndet	40 60		+	+	+	+	+		+	+	0	+	0	+	+	+								
		Mættet	80 100		+	0	+	+	+		+	+	0	+	0	+	+	+								
Kaliumcarbonat, fugtig	K_2CO_3	>10%	20 100		+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+								
Kaliumchlorat	KClO_3	Mættet	60		+	+	0	+	+		+	0	0	+	0	+	+	0								
Kaliumcyanid	KCN	Mættet	20		+	+	+	+	+		+	+	0	0	0	0	0	0								
Kaliumhydroxid	KOH					0	+	0	+		+	+	+	+	+	+	+	+								
kaliumiodid	KJ	Mættet	60		+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+								
Kaliumklorid, fugtig	KCl	Mættet	40 60 100		+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	0	0	0							

TEKNISK INFORMATION

TEKNISK INFORMATION

		Materiale										Pakninger			
+ Resistent	Materialet påvirkes ikke eller kun ubetydeligt, højresistens korrosionsbestandig.														
0 Delvis resistent	Materialet angribes og en kortere levetid må påregnes. Kontakt GPAs salgsafdelingen for yderligere materialekontrol.														
- Ej resistent	Materialet kan ikke anvendes til mediet med de angivne koncentrations- og temperatur forhold.														
Gevind fittings	Kun gevindtape i PTFE kan anvendes.														
Medium	Formel	Koncentration	Temp °C	ABS	C-PVC	PVC	PP = Polypropylen	PA = Polyamid, Trogamid	PE = Polietyen	PSO = Polysulfon	PTFE, PFA, FEP	PVDF	GG 25	GG-Hårdgummi-Lining	NR = Naturgummi
Kloraceton	<chem>CH3COCH2Cl</chem>	Teknisk ren aktivt klor	20 40 60 80 100 120	-	-	-	+	+	+	+	+	-	GG 25	GG-Hårdgummi-Lining	0 - + -
Klor, blegning	<chem>NaOCl</chem>	3% aktivt klor	20 40 60 80 100 120	++ ++ 0 0	++ 0 0	0 0	+	0	+	0	+	0	GG 25	GG-Hårdgummi-Lining	0 + + + -
		12,5% aktivt klor	20 40 60 80 100 120	++ ++ 0 0	0 0	0 0	+	0	+	0	+	0	GG 25	GG-Hårdgummi-Lining	0 + + + -
		13% aktivt klor	20 40 60 80 100 120	+- 0	-	-	+	-	+	-	+	-	GG 25	GG-Hårdgummi-Lining	+ + + + -
		15% aktivt klor	20 40 60 80 100 120	+- + + + + +	-	-	+	+	+	+	+	-	GG 25	GG-Hårdgummi-Lining	+ + + + -
Klorbenzol	<chem>C6H5Cl</chem>	Teknisk ren	20 100	-- -	0 +	0	-	+	0	+	+	+	+	+	- - + 0 + -
Klordioxidopløsning		15%	20	-	0 -	0	+	0	0	0	0	0	0	0	- - + - + -
Klorerat opløsningsmiddel							+								0 0 +
Klorkalk, fugtig	<chem>CaCl2Ca(OCl)22H2O</chem>		60	+	0	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+ + + + +
Kloroform	<chem>CHCl3</chem>	Teknisk ren	20	-	-	0	-	-	+	+	+	+	+	+	- - 0 - + -
Klorsyre, fugtig	<chem>HClO3</chem>	1%	40 60 100	++ 0 0	++ 0 0	+	+	+	+	+	+	+	+	+	- + + + + -
		10%	40 60 80	++ 0 0	++ 0 0	+	+	+	+	+	+	+	+	+	- + + + + -
		20%	40 60 80	++ 0 -	++ 0 -	+	+	+	+	+	+	+	+	+	- + - + + -
Klortriflorid				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kloreddikesyre	<chem>ClCH2-COOH</chem>	50%	20 40 60 80 100 120	++ 0 0 0 0	0	+	+	+	+	0	+	0	-	- 0 - 0 + -	

Pakninger

Naturgummi

EPDM

Viton

Hypalon

Tefton

Perbunan

TEKNISK INFORMATION

TEKNISK INFORMATION

TEKNISK INFORMATION

		Materiale										Pakninger							
+ Resistent	Materialet påvirkes ikke eller kun ubetydeligt, højresistens korrosionsbestandig.																		
0 Delvis resistent	Materialet angribes og en kortere levetid må påregnes. Kontakt GPAs salgsafdelingen for yderligere materialekontrol.																		
- Ej resistent	Materialet kan ikke anvendes til mediet med de angivne koncentrations- og temperatur forhold.																		
Gevind fittings	Kun gevindtape i PTFE kan anvendes.																		
Medium	Formel	Koncentration	Temp °C	ABS	C-PVC	PVC	PP = Polypropylen	PA = Polyamid, Trogamid	PE = Polietyen	PSO = Polysulfon	PTFE, PFA, FEP	PVDF	GG 25	GG-Hårdgummi-Lining	GG 40.3	SIS 2333	SIS 2343	Messing	NR = Naturgummi EPDM FPM = Viton CSN = Hypalon PTFE = Teflon NBR = Perbunan
mælkesyre, fukt	<chem>CH3CHOHC(=O)OOH</chem>	Ca. 10%	40	+	0	+	0	+			+	+	-	+	-	+	+		0 + + 0 + 0 +
		10%	60	+	-	+	0	+			+	+		+		+	+		0 + + 0 + - 0
		90%	60	-	-	+	0	+			+	-	-	+	-	0	+		- 0 0 0 + 0 0
Motorolie		20		0	0	0	+				+	+	+	+	+	+	+		+ +
		60		0	0	-	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+		- - + - + + +
Myresyre, fugtig	<chem>HCOOH</chem>	Ca. 50%	40	-	+	+	0	-	+	+	+	+	+	+		+	+		+ + + + + - +
		50%	60	-	0	0	-	-	+		+	+	+	+		+	+		+ 0 0 + + - +
		100%	20	-	+			+								+	+		+
		Teknisk ren	20	-	+	+	+	-	+	0	+	+	+	+	+	+	+		- + - + + - +
			60	-	-	-	-	-	+	0	+	+	+	0	+	-	+	0 +	- + - 0 + + +
Myresyre, methyl ester	<chem>HCOOCH3</chem>										+				0	0			- +
Nafta		20									+	+	+	+	0	+	+	+	+ - + 0 +
		60									+								
Naftalen	<chem>C10H18</chem>	Teknisk ren	20	+	0	+	+				+	+				0	0		- - + - + -
			60	+	0	0					+	+							- - + - + +
Naftalin	<chem>C10H8</chem>	100%	20	0	-	0		+			+	+	+	+	+	+	+		- - + - + + -
			60	-	0	0		+			+	+	+	+	+	+	+		- - + - + + -
Natrium, flytande	Na	100%	100																-
Natriumacetat																			
Natriumbenzoat, fugtig	<chem>C6H5COONa</chem>	Mættet	40	+	+	+	+	+			+	+							+ + + + + + +
Natriumbikarbonat, fugtig	<chem>NaHCO3</chem>	Kold mættet	60	+	+	+	+	+	+		+	+							+ + + + + + +
Natriumbikromat		Fortyndet																	+ + 0
Natriumbisulfat	<chem>NaHSO3</chem>	Fortyndet																	+ + + + + + +
Natriumbisulfat, fugtig	<chem>NaHSO3</chem>	Fortyndet	40	+	+	+	+	+			+	+				0	+	-	+ + + + + + +
			60	0	+	+	+	+			+	+				0	+	-	+ + + + + + +
		Mættet	60	+	+	+	+	+			+	+				+	+	-	+ + + + + + +
			80	-	0	-	0				+	+				+	+	-	- 0 0 + + +
			100	-	0	-	-				+	+				0	+	-	- 0 + + -
Natriumcyanid		Fortyndet																	+ + + + + + +
Natriumdikromat		Fortyndet																	+ + +
Natriumfosfat	<chem>Na3PO4</chem>	20		+	+	0	+	+	+		+	+	+	+	+	0			+ + + + + + +
Natriumfosfat, fugtig	<chem>Na3PO4</chem>	Kold mættet	60	+	+	0	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+		+ + + + + + +
Natriumhydroxid	<chem>NaOH</chem>	5%	20	+	+	+	+	+	+		+	0							+ 0 + + + + +
			40	+	+	+	+	+	+		+								+ 0 + + + + +
			60	0	+	+	+	+	+		+								+ 0 + + + + +
			80	+							+								+
			100	+							+								+
			120																+
		10%	20	+	+	+	+	+	+		+	0							+ 0 + + 0 +
			40	+	+	+	+	+	+		+	0							+ - + + 0 +
			60	+	0	+	+	+	+		+	0							+ 0 + + 0 +
			80	0	+						+	-							+
			100	0	+						+	-							+
			120		+						+	-							+

TEKNISK INFORMATION

		Materiale										Pakninger														
		Materiale																								
Medium	Formel	Koncentration	Temp °C	ABS	C-PVC	PVC	PP = Polypropylen	PA = Polyamid, Trogamid	PE = Polyeten	PSO = Polysulfon	PTFE, PFA, FEP	PVDF	GG 25	GG-Hårdgummi-Lining	GG 40.3	SIS 2333	SIS 2343	Messing		NR =	Naturgummi	EPDM	FPM = Viton	CSM = Hypalon	PTFE = Teflon	NBR = Perbunan
Natriumhydroxid fortsat		15%	20 40 60 80 100 120	+ + + + +	+ + + + +	+ + + + +	+ + + + +	+ + + + +	+ + + + +	0 0 0 -								+ + +	0 - +	+ + + +	+ + + +	+ + + +	+ + + +			
		25%	20 40 60 80 100 120	+ + + + +	+ + + + +	+ + + + +	+ + + + +	+ + + + +	+ + + + +	0 0 -								+ + +	0 - +	+ + + +	+ + + +	+ + + +	+ + + +			
		30%	20 40 60 80 100 120	+ + + + 0	+ + + + +	+ + + + +	+ + + + +	+ + + + +	+ + + + +	0 0 0 -								+ + +	- - 0	+ + 0 -	0 + 0	+ - - 0	+ + + +	+ + + +		
		40%	20 40 60 80 100 120	+ + 0 +	+ + + + +	+ + + + +	+ + + + +	+ + + + +	+ + + + +	0 0 0 -								+ + +	0 - 0	+ + 0 +	+ 0 0	+ - - 0	+ + + +	+ + + +		
		50%	20 40 60 80 100 120	+ + + 0 0	+ + + 0 0	+ + + 0 0	+ + + 0 0	+ + + 0 0	+ + + 0 0	0 0 0 -								+ + 0	- 0 -	+ 0 +	+ 0 -	+ - - 0	+ + + +	+ + + +		
		60%	20 40 60 80 100 120	+ + 0 0 +	+ + + 0 +	+ + + 0 +	+ + + 0 +	+ + + 0 +	+ + + 0 +	0 0 0 -								+ + 0	- 0 -	+ 0 +	+ 0 -	+ - - 0	+ + + +	+ + + +		
		80%	20 40 60 80 100 120	+ + + + +	+ + + + +	+ + + + +	+ + + + +	+ + + + +	+ + + + +	0 0 0 0 +								+ + 0	- 0 -	0 + -	+ 0 -	+ - - 0	+ + + +	+ + + +		
Natriumhypoklorit	NaOCl stabiliseret med NaOH	2% aktivt klor 12,5% aktivt klor	20 40 60 80 100 120	+ + 0 0 -	+ + 0 0 -	+ + 0 0 -	+ + 0 0 -	+ + 0 0 -	+ + 0 0 -	+	+	+	+	+	+	+	+ + +	+	+	+	+	+	- - -	- - -		

TEKNISK INFORMATION

		Materiale										Pakninger									
+ Resistent	Materialet påvirkes ikke eller kun ubetydeligt, højresistens korrosionsbestandig.																				
0 Delvis resistent	Materialet angribes og en kortere levetid må påregnes. Kontakt GPAs salgsafdelingen for yderligere materialekontrol.																				
- Ej resistent	Materialet kan ikke anvendes til mediet med de angivne koncentrations- og temperatur forhold.																				
Gevind fittings	Kun gevindtape i PTFE kan anvendes.																				
Medium	Formel	Koncentration	Temp °C	ABS	C-PVC	PVC	PP = Polypropylen	PA = Polyamid, Trogamid	PE = Polietyen	PSO = Polysulfon	PTFE, PFA, FEP	PVDF	GG 25	GG-Hårdgummi-Lining	GG 40.3	SIS 2333	SIS 2343	Messing			
Natriumhypoklorit fortsat		13% aktivt klor	20 40 60 80 100 120	+ 0	-	-	-	-	-	-	-	-	GG 25	GG-Hårdgummi-Lining	GG 40.3	SIS 2333	SIS 2343	Messing			
		15% aktivt klor	20 40 60 80 100 120	+ - + + + +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Natriumkarbonat	Na ₂ CO ₃ se også Soda	Kold mættet	20 100	+ - + - 0 -	+ - + 0 - +	+ + + 0 + -	+ + + + + +	+ + + + + +	+ 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	+	+	+	+	+	0 +	+	+
Natriumklorat	NaClO ₃	Teknisk ren	20 40 60 80 100 120	+ + + + 0 +	+ + + + 0 +	+ + + + + +	- + + + + +	- + + + + +	- + + + + -	- + + + + -	- + + + + -										
		Alle	20 40 60 80 100 120	+ + + + 0 0	+ + + + 0 0	+ + + + + +	- + + + + +	- + + + + 0	- + + + 0 +	- + + + 0 +	- + + + 0 -										
Natriumklorid, fugtig	NaClO ₂	25%	20 60	- 0 0	0 0 + 0	0 0 + -	+ + 0 -	0 0 - +	- - + -	- - + -	- - + -	- - 0 0	- - - -	- + +	- + +	- + 0 0	- - - -				
Natriumaluminat 30o Be			80												-	-	-	-			
Natriumnitrat, fugtig	NaNO ₃	Kold mættet	60	+ + + +																	
Natriumnitrit, fugtig	NaNO ₂	Kold mættet	60	+ + 0 +	+ + 0 +	+ + + +	- + + +	- + + +	- + + +	- + + +											
Natriumperborat, fugtig	NaBo ₃	Fortyndet	20	+ + + +	- + + +	- + + +	- + + +	- + + +													
Natriumsalicylat		10%	40												-	-	-	-			
Natriumsilikat, fugtig	Na ₂ SiO ₃	Mættet	60	+ 0	0 +	+ +	+ +														
Natriumsulfat, fugtig	Na ₂ SO ₄	Kold mættet	60	+ + + +	+ + + 0	+ + + +	+ + + +	+ + + +	+ + + +												
Natriumsulfid	Na ₂ S	50%	100												-	0 +	+	+	+	+	
Natronlut, fugtig	NaOH	Ca.40%	40 60	+ + 0 +																	
		50/60%	60	+ -																	
		50%	100	- -																	
Nikkelchlorid	NiCl ₂	Fortyndet	20	+ + +	-	+ + +	+ + +	+ + +	+ + +												
Nikkelsalt, fugtig		Fortyndet	20												-	+ +	+ +	+ +	+ +		
		Kold mættet	60												-	+ +	+ +	+ +	+ +		
Nikkelsulfat, fugtig	NiSO ₄	Fortyndet	40 60	+ + 0 +	-	+ + +	+ + +	+ + +	+ + +	+ + +											
		Kold mættet	60 80 100	+ + 0 - 0 -	-	+ + +	+ + +	+ + +	+ + +	+ + 0 +											

TEKNISK INFORMATION

					Materiale									Pakninger											
Medium	Formel	Koncentration	Temp °C	A/S	C-PVC	PVC	PP = Polypropylen	PA = Polyamid, Trogamid	PE = Polietyen	PSO = Polysulfon	PTFE, PFA, FEP	PVDF	GG 25	GG-Hårdgummi-Lining	GGG 40.3	SIS 2333	SIS 2343	Messing	NR =	Naturgummi	EPDM	FPM = Viton	CSM = Hypalon	PTFE = Teflon	NBR = Perbunan
+ Resistent		Materialet påvirkes ikke eller kun ubetydeligt, højresistens korrosionsbestandig.																							
0 Delvis resistent		Materialet angribes og en kortere levetid må påregnes. Kontakt GPAs salgsafdelingen for yderligere materialekontrol.																							
- Ej resistent		Materialet kan ikke anvendes til mediet med de angivne koncentrations- og temperatur forhold.																							
Gevind fittings		Kun gevindtape i PTFE kan anvendes.																							
Nitroglycerin		Fortyndet	20		0					+						+	+	-		0	+	+	+	+	
Nitroglycol		Fortyndet	20		-					+						+	+			0	+	+	+	+	
Nitrose, gas (Lattergas)	NO	Koncentr.	20 60		0 0	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	+	+	0 +	
Olein		20 80				+	-		+	+						++	++		-			+	+	+	
Oleum	H ₂ SO ₄ +SO ₃	10% SO	20 40 60 80 100 120		- - -	-	-	-	+	-									-	0	-	+	-	-	
Olie og fedt		Handelskvalitet	60		+	0	0	+	+	+						++			-	-	+	0	+	+	
Oliesyre	C ₈ H ₁₇ -CH=CH-(CH ₂) ₇ -COOH	Teknisk ren	60		+	0	+	0	+	+	+					++			-	-	+	-	+	-	
Ozon	O ₃	Max. 2 volumen %	20 30 60		0 0 0 0 0	+	++					+	+	+	0				-	-	0	0	+	-	-
		100%	20		+	0	0		+										+	+		+	-		
		10%	30		+		0 0		+															+	
Paraffin		60			+	+	0	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	0	+	+	+	
Paraffinemulsion		Handelskvalitet	20 40		+	0	0									++	++								+
Paraffinolie		60			+	+	+	0	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	0	+	+	+	
Pektin		Fortyndet																							
Pentan																									
Perkloretylen - (Tetrakloretylen)	Cl ₂ C=C Cl ₂		20 60		- 0 + 0		++									++ + 0			-	-	+	-	+	-	-
Perklorsyre, fugtig		1%	40 60 100		0 0 + -		++											-	-	+	-	+	-	-	
		10%	40		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-									
		60			0 0 0		+	+	+	+	+	+	+	+	-										
		80			- - -		+	+	+	+	+	+	+	+	-										
		20%	40		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-										
		60			0 - -		++	+	+	+	+	+	+	+	-										
		80			- - -		+	+	+	+	+	+	+	+	-										
Petroleter		Teknisk ren	60		0 + + 0		+									++ +			-	-	+	0	+	+	+
Petroleum		Teknisk ren	60		-	0 + 0		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	+	+	+	
Polyglykol			70																					+	
Potaske, fugtig	K ₂ CO ₃	Fortyndet	20		+		+	+								++									
		Mættet	40		++ + +		+	0 + +	+	+	+	+	+	+	+										
Propan, gasform		100%	20		++ + +		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	+	-	-	
Propan, flydende	CH ₃ -CH ₂ -CH ₃	100%	20		++ + + +		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	+	+	-	
Propan, i-Propanol	(CH ₃) ₂ CHOH	Teknisk ren	60		+ 0 + - +		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	
Propan, n-Propanol	CH ₃ CH ₂ CH ₂ OH		60		0 + - +		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	

TEKNISK INFORMATION

+ Resistent		Materialet påvirkes ikke eller kun ubetydeligt, højresistens korrosionsbestandig.	Materiale										Pakninger						
0 Delvis resistent		Materialet angribes og en kortere levetid må påregnes. Kontakt GPAs salgsafdelingen for yderligere materialekontrol.																	
- Ej resistent		Materialet kan ikke anvendes til mediet med de angivne koncentrations- og temperatur forhold.																	
Gevind fittings		Kun gevindtape i PTFE kan anvendes.																	
Medium	Formel	Koncentration	Temp °C	ABS	C-PVC	PVC	PP = Polypropylen	PA = Polyamid, Trogamid	PE = Polyeten	PSO = Polysulfon	PTFE, PFA, FEP	PVDF	GG 25	GG-Hårdgummi-Lining	GG 40.3	SIS 2333	SIS 2343	Messing	
Propargylalkohol, fugtig	$\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2\text{OH}$	7%	60 100	-	+	+	-	+	-	+	+	-	+	+	0	+	+	+	+
Propionsyre	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$	50%	60	-	0	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0	+	0	0	+
Propionsyre - også fugtig	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$	Teknisk ren	20 60	-	0	0	0	0	+	+	+	+	+	+	-	+	+	0	+
Propylalkohol																+	+	+	+
Propylenglykol	$\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_2$	Teknisk ren	20 40 60 80 100 120	+	+	-	+	+	+	+	+	-			+	+	+	+	+
Propylenoxid																			
Propylenoxyd																			+
Salicylsyre			20												+	+	+	+	+
Salpetersyre	HNO_3	6%	20	+	+	+	+	+	+	+	+	+			+	+	+	+	-
			40	+	+	0	+	+	+	+	+	+			+	0	+	-	0
			60	+	0	0		+		+		+			0	-	+	-	
			80	+	-	-									-	-	-	+	-
			100	-	-	-									-	-	-	+	-
			120	-	-	-									-	-	-	+	-
			20	+	+	+	+	+	+	+	+	+			+	+	+	-	-
			40	+	+	+	0	+	+	+	+	+			+	+	+	-	-
			60	+	+	0	-	+							0	+	+	-	-
			80	-	-	-	-	-							-	+	-	+	-
Salpetersyre	HNO_3	10%	100	-	-	-	-	-							-	-	-	+	-
			120	-	-	-	-	-							-	-	-	+	-
			20	+	+	0	-	+	+	+	+	+			+	+	+	-	-
			40	+	+	-		+	0	+	+	+			+	+	+	-	-
			60	+	+	0	-	+							0	+	+	-	-
			80	-	-	-	-	-							-	+	-	+	-
Salpetersyre	HNO_3	30%	100	-	-	-	-	-							-	-	-	+	-
			120	-	-	-	-	-							-	-	-	+	-
			20	+	+	0	-	+	+	+	+	+			+	+	+	-	-
			40	+	+	-		+	0	+	+	+			0	+	+	-	-
			60	+	+	0	-	+							-	+	-	+	-
			80	-	-	-	-	-							-	+	-	+	-
Salpetersyre	HNO_3	50%	100	-	-	-	-	-							-	-	-	+	-
			120	-	-	-	-	-							-	-	-	+	-
			20	+	+	0	-	0	0	+	+	+			+	+	+	-	-
			40	+	+	-		0	0	+	+	+			0	+	+	-	-
			60	+	+	+	-								-	+	-	+	-
			80	+	+	+	-								-	+	-	+	-
Salpetersyre	HNO_3	70%	100	-	-	-	-	-							-	-	-	+	-
			120	-	-	-	-	-							-	-	-	0	-
			20	+	+	0	-	-	0	+	+	+			-	+	0	+	-
			40	+	+	0	-	-	0	+	+	+			-	+	-	+	-
			60	+	-	-		-							-	+	-	+	-
			80	+	-	-		-							-	+	-	+	-
Salpetersyre	HNO_3	98%	100	-	-	-	-	-	0	+	0	-			-	-	-	-	-
			120	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-
			20	+	-	-	-	-	0	+	0	-			-	-	-	-	-
			40	+	-	-	-	-							-	-	-	-	-
			60	+	-	-	-	-							-	-	-	-	-
			80	+	-	-	-	-							-	-	-	-	-

NR = Naturgummi
EPDM = Viton
CSM = Hypalon
PTFE = Teflon
NBR = Perbunan

TEKNISK INFORMATION

		Materiale										Pakninger									
		Materiale										Pakninger									
Medium	Formel	Koncentration	Temp °C	ABS	C-PVC	PVC	PP = Polypropylen	PA = Polyamid, Trogamid	PE = Polietyen	PSO = Polysulfon	PTFE, PFA, FEP	PVDF	GG 25	GG-Hårdgummi-Lining	GGG 40.3	SIS 2333	SIS 2343	Messing	NR = Naturgummi EPDM	FPM = Viton CSM = Hypalon	PTFE = Teflon NBR = Perbunan
Saltsyre	HCl	>30%	20 40 60 80 100 120	+ + 0 0 - -	+ + 0 0 - -	+ 0 - + +	- + + + +	+ + + + +	+ + + + +	+ + + + +	+ + + + +						+ + + + - - 0 + - - - - - 0 - + - - - 0 - + - - - - + - - -	+ + + + 0 0 + + 0 + - - + + - + - - + + + + + + + + + + + +	+ + + + 0 0 + + 0 + - - + + - + - - + + + + + + + + + + + +		
		5%	20 40 60 80 100 120		+ + + + + + + + + + + + 0 + + + + + 0 + + + + + - + + + + + - + + + + +													+ + + + 0 0 + + 0 + - - + + - + - - + + + + + + + + + + + +	+ + + + 0 0 + + 0 + - - + + - + - - + + + + + + + + + + + +		
		10%	20 40 60 80 100 120	+ + + + + + + + + + + + + + 0 0 + + + + + + 0 0 + + + + - + + + + + - + + + + +														+ + + + 0 0 + + 0 + - - + + - + - - + + + + + + + + + + + +	+ + + + 0 0 + + 0 + - - + + - + - - + + + + + + + + + + + +		
		<30%	20 40 60 80 100 120	+ + + + + + + + 0 + + + + 0 0 + + + + 0 0 + + + + - - + + + + - - + + + +														+ + + + - - ++ 0 + 0 0 - + - - 0 + + + + + 0 + + + + +	+ + + + 0 0 + + 0 + - - + + - + - - + + + + + + + + + + + +		
Saltvand					+ + + + + +													+ + + + + +	+ + + + + +		
Sølvnitrat, fugtig	AgNO ₃	Ca.8%	40 60 80 100	+ + + + 0 + 0 + - 0 - - - - - -	+ + + + + + + + + + + + + + + +												+ + + + + +	+ + + + + +			
Søvand			40 60 100	+ + + + + 0 + 0 + - 0 - - -	+ + + + + + + + + + + +												0 + + + + + + 0 + + + + + + - + + + + + 0	0 + + + + + + 0 + + + + + + - + + + + + 0			
Smørsyre			20 80		+ + + + + + + +												+ + + + + + + + + + + +	+ + + + + +			
Soda, fugtig	Na ₂ CO ₃	Fortyndet	40 60	+ + + + + + + 0 + 0 +	+ + + + + + + + + + + +												+ + + + + + + + + + + +	+ + + + + +			
		Mættet	60	+ + + + 0 +	+ 0 +												+ + + + + + + + + + + +	+ + + + + +			
Sorbinsyre		100%	20														- 0 0 0 +	- 0 0 0 +			
Speciallim PVC		Ca.30%	50	+ + - + 0 + +													- 0 0 0 +	- 0 0 0 +			
		30/50%	50	+ - - 0 0 + +												- 0 0 0 +	- 0 0 0 +				
		40%	70 90	- - - - - +												- 0 0 0 +	- 0 0 - +				
		48%	80	- - - - - +												- - 0 - +	- - 0 - +				
		70%	20 60	+ - 0 - + +												- - 0 - +	- - 0 - +				
		98%	20 60	- - - - - + +												- - - - +	- - - - +				
Sprit			20	+ + + + + +												- - - - +	- - - - +				
Stearinsyre	C ₁₇ H ₃₅ COOH	Teknisk ren	60	+ + 0 0 0 + +												- + 0 + + 0 +	- + 0 + + 0 +				
Glukosesirup		Handelskvalitet	60 100	+ + + + + +	+ + + + + +											+ + + + + +	+ + + + + +				
Sulfit kulsyre			140	+ + + + + +	+ + + + + +											- - - - +	- - - - +				

TEKNISK INFORMATION

		Materiale										Pakninger				
		ABS	C-PVC	PVC	PP = Polypropylen	PA = Polyamid, Trogamid	PE = Polietyen	PSO = Polysulfon	PTFE, PFA, FEP	PVDF	GG 25	GG-Hårdgummi-Lining	GGG 40.3	SIS 2333	SIS 2343	Messing
Medium	Formel	Koncentration	Temp °C													
Sortlud			100													
Svovl	S	100%	20	+	+	+	+	+	+	+	+					
			60	-	0	+	+	+	+	+	+					
Svovdioxid, fugtig	SO ₂	Alla	40	-	+	+	+	+	+	+	+					
			60	-	0	+	+	+	+	+	+					
		50%	50	-	+	+	+	+	+	+	+					
Svovdioxid, tør	SO ₂	Teknisk ren	60	+	0	+	+	+	+	+	+					
			80	+	-	-	0	+	+	+	+					
Svovlchlorid	SO ₂ Cl ₂		20	-	-	-	-	-	-	-	-					
Svovnatrium, fugtig	Na ₂ S	Fortyndet	40	-	++	+	+	+	0	+	+					
			60	-	0	+	+	+	0	+	+					
		Mættet	60	+	0	+	+	+	0	+	+					
			100	-	-	-	-	+0	+	+	+					
Svovisyre	H ₂ SO ₄	5%	20	-	++	++	++	0	++							
			40	-	++	++	++	0	++							
			60	-	0	+	+	+	+							
			80	-	-	-	-	-	-							
			100	-	-	-	-	-	-							
			120	-	-	-	-	-	-							
		10%	20	-	++	++	++	0	++							
			40	-	++	++	++	0	++							
			60	-	++	++	++	+	++							
			80	-	++	++	+	+	++							
			100	-	-	-	-	-	-							
			120	-	-	-	-	-	-							
		<40%	20	-	++	++	++	0	++							
			40	-	++	++	++	0	++							
			60	-	0	+	+	+	+							
			80	-	-	-	-	-	-							
			100	-	-	-	-	-	-							
			120	-	-	-	-	-	-							
		50%	20	-	++	++	++	-	0	++						
			40	-	++	++	++	-	0	++						
			60	-	++	++	++	-	0	++						
			80	-	++	++	++	-	0	++						
			100	-	-	-	-	-	-							
			120	-	-	-	-	-	-							
		<60%	20	-	++	++	++	-	0	++						
			40	-	++	++	++	-	0	++						
			60	-	0	+	+	-	0	++						
			80	-	-	-	-	-	-	-						
			100	-	-	-	-	-	-	-						
			120	-	-	-	-	-	-	-						
		80%	20	-	++	++	++	-	0	++						
			40	-	++	++	++	-	0	++						
			60	-	0	+	+	-	0	++						
			80	-	-	-	-	-	-	-						
			100	-	-	-	-	-	-	-						
			120	-	-	-	-	-	-	-						
		≤96,3%	20	-	++	++	++	-	0	++						
			40	-	++	++	++	-	0	++						
			60	-	0	0	0	-	0	++						
			80	-	0	0	0	-	0	++						
			100	-	0	0	0	-	0	++						
			120	-	-	-	-	-	0	++						

TEKNISK INFORMATION

		Material												Packningar									
		ABS	C-PVC	PVC	PP = Polypropylen	PA = Polyamid, Trogamid	PE = Polieten	PSO = Polysulfon	PTFE, PFA, FEP	PVDF	GG 25	GG-Hårdgummi-Lining	GGG 40.3	SIS 2333	SIS 2343	Messing	NR = Naturgummi	EPDM	FPM = Viton	CSM = Hypalon	PTFE = Teflon	NBR = Perbunan	
Medium	Formel	Koncentration	Temp °C																				
Svovlbrinte, tør	H ₂ S	60%	60	-	0	0	+	0	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	0	+	+	-	+
Svovlbrinte, fugtig	H ₂ S	Varm mættet	40	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	0	0	+	+	-	+	
Syregas	O ₂	Alla	60	+	+	+	0	0	+	+	+	+	+	+	+	-	0	+	+	+	+	+	
Syregasfluorid		100%	20																				
Tallolie			20	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0	-	+	-	+	+	
			60	-	0	0	0	0	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	+	+	+	
Terpentin		Teknisk ren	20	-	0	0	+	0	0	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	+	-	
			60	-	0	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	+	-	-	
Tetraetylbyl (brændstof)	Pb(CH ₃ -CH ₂) ₄	Teknisk ren	20	-	0	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	0	+	+	+	-	
Tetrahydrofuran	C ₄ H ₈ O	Teknisk ren	20	-	-	-	-	0	+	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	+	-	
			60	-	-	-	-	-	+	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	
Tetrahydronapthalin (Tetralin)	C ₁₀ H ₁₂	Teknisk ren	20	-	-	-	-	0	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	
Tetrakloreten	Cl ₂ CH CHCl ₂		20	-	-	0	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	0	-	+	-	-	
			60	-	-	-	0	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-	0	-	+	-	-	
Tetraklorid																						+	
Tetraklorkulstof	C Cl ₄	Teknisk ren	20	-	-	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	+	-	-	
			60	-	-	0	-	+	0	+	0	+	0	0	0	-	-	+	-	+	-	-	
Tetralin			20	-	-	-	+	0	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Thionylklorid	SOCl ₂	Teknisk ren	20	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	0	-	-	-	+	+	-	-	
Thiophen	C ₄ H ₄ S	Teknisk ren	20	-	0	0	0	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			60	-	0	0	0	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Toluen	C ₆ H ₅ -CH ₃	Teknisk ren	20	-	-	0	+	0	-	++	+	+	+	+	0	-	-	0	-	+	-	-	
Tributhylfosfat	(C ₄ H ₉) ₃ PO ₄	Teknisk ren	60	-	+	+	+	+	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	+	+	-	
Tributoxetylfosfat																	-	-	-	-	-	-	
Trietylglykol																	+	-	+	-	-	-	
Trikloretan 1.1.1									+	0	+						-	-	0	-	+	-	
Trikloretyen	CHCl-CCl ₂	Teknisk ren	20	-	-	+	-	-	+	+	-	-	-	0	0	+	-	0	+	-	+	-	
			20	-	-	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	+	-	-	
			100%	-	0	0	0	0	+	+	+	+	+	0	0	+	0	0	+	0	0	-	
			25	-	0	0	0	0	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0	0	-	
			60	-	0	0	0	0	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	
			100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Trikloretylfosfat			20											+			-	-	-	-	-	-	
Trikloreddikesyre	Cl ₃ CCOOH	Teknisk ren	20	-	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	0	+	+	
			60	-	0	-	0	0	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
			10%	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	0	+	+	
Trikloreddikesyre, fugtig	Cl ₃ CCOOH	Teknisk ren	20	-	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			60	-	0	-	0	0	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			50%	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	
Trikresylfosfat	(C ₆ H ₅ -CH ₃) ₃ PO ₄	Teknisk ren	60	-	-	0	+	0	-	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	

TEKNISK INFORMATION

		Materiale										Pakninger							
+ Resistent	Materialet påvirkes ikke eller kun ubetydeligt, højresistens korrosionsbestandig.																		
0 Delvis resistent	Materialet angribes og en kortere levetid må påregnes. Kontakt GPAs salgsafdelingen for yderligere materialekontrol.																		
- Ej resistent	Materialet kan ikke anvendes til mediet med de angivne koncentrations- og temperatur forhold.																		
Gevind fittings	Kun gevindtape i PTFE kan anvendes.																		
Medium	Formel	Koncentration	Temp °C	ABS	C-PVC	PVC	PP = Polypropylen	PA = Polyamid, Trogamid	PE = Polyeten	PSO = Polysulfon	PTFE, PFA, FEP	PVDF	GG 25	GG-Hårdgummi-Lining	GGG 40.3	SIS 2333	SIS 2343	Messing	NR = Naturgummi EPDM = Viton CSM = Hypalon PTFE = Teflon NBR = Perbunan
Trimethylopropan, fugtig	(CH ₂ OH) ₃ C ₃ H ₅	Ca.10%	40 60 100	-	+	0	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	+	++ + + 0
			Handelskvalitet	40 60 100	0 0 -	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	- + + + +
Trioctylfosfat	(C ₈ H ₁₇) ₃ PO ₄	100%	20 60	-	+	0	0	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	- + 0 - + -	
Vaseline		Teknisk ren	20	+	+	+	0	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	- - + - + +	
Vand	H ₂ O	100%	20 70 80 90	+	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++ + + + + + +	
Vand (Destillereret)	H ₂ O	100%	40 60 100	+	++	++	++	++	++	+	+	+	+	+	+	+	+	++ + + + + + 0	
Vand (fuld af salt)	H ₂ O	Mættet	20	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	++ 0 + 0	
Vanddamp	H ₂ O		120	-	-	-	-	0	++	0	0	+	+	-	-	-	-	+ 0 + + +	
Vinylacetat	CH ₂ =COOCCH ₃	Teknisk ren	20	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+ 0 - + + - +	
Vinylacetat - Eddikesyre 3:2																		- + - 0 +	
Vinylklorid, flydende																		+ +	
Hvid lud			100															+ + + + + + +	
Brintoverilte, fremstillet ved elektrolyse		Koncentr.	20	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	- - + - +		
Brintoverilte, Organisk fremstillet		35%	20	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-		
Brintoverilte		Koncentr.	20	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	- - - - +		
Brintoverilte, fugtig	H ₂ O ₂	Ca.30%	20	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	- + + + + + -		
		Ca.20%	50	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	- + + + + + -		
		90%	20	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	- 0 0 0 + - -		
			60	0	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	- + 0 0 + - -		
Xylen	C ₆ H ₄ (CH ₃) ₂	100%	20	-	-	-	+	-	-	++	+	+	+	+	0	-	- + - + - -		
Xylener-Dimetylformamid 9:2			100	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-	- - - - +		
Zinkklorid, fugtig	ZnCl ₂	Fortyndet	40 60	+	++	++	++	++	++	+	+	+	+	+	-	+	++ + + + + 0 +		
		Mættet	60 80 100	+	++	++	0	+	++	++	+	+	+	+	-	+	++ + + + + 0 +		
Zinksulfat, fugtig	ZnSO ₄	Fortyndet	40 60	+	++	++	++	++	++	+	+	+	+	+	0	+	++ + + + + +		
		Mættet	60 80	+	++	++	++	++	++	+	+	+	+	+	0	+	++ + + + + +		
Æblesyre	HOOC-CH ₂ -CH(OH)-COOH	1%	20	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	++ + + + + + +		
Eddikesyre(vin		Handelskvalitet	40	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0	+	- + +		
eddike) Eddike		Handelskvalitet	50 60	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0	+	- + +		
(vineddike)			100	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	-	+	- + - + +		

TEKNISK INFORMATION

		Materiale										Pakninger					
		ABS C-PVC PVC PP = Polypropylen PA = Polyamid, Trogamid PE = Polietyen PSO = Polysulfon PTFE, PFA, FEP PVDF GG 25 GG-Hårdgummi-Lining GGG 40.3 SIS 2333 SIS 2343 Messing										NR = Naturgummi EPDM FPM = Viton CSM = Hypalon PTFE = Teflon NBR = Perbunan					
Medium	Formel	Koncentration	Temp °C														
Eddikester=Etylacetat (Eddike- syreetylester)	$\text{CH}_3\text{CO}-\text{OC}_2\text{H}_5$	Teknisk ren	20	-	-	0	+	+	+	+	+	0	+	-	-	+	
Eddikesyre, fugtig	$\text{H}_3\text{C}-\text{COOH}$	5%	20	+ + - +	+ + +	0	+	+	+	+	+	+ 0 0	0	+ + +	+ 0 0	+ + +	
			40	+ + + +	+ + +	0	+	+	+	+	+	+ - + 0	+	0	- + 0	0	
			60	+ + + +	+ + +	+	+	+	+	+	+	+ + + +	+	+	+ + +	+	
			80	+ + + +	+ + +	+	+	+	+	+	+	+ + + +	+	+	+ + +	+	
			100	+ + + +	+ + +	+	+	+	+	+	+	+ + + +	+	+	+ + +	+	
			120	+ + + +	+ + +	+	+	+	+	+	+	+ + + +	+	+	+ + +	+	
		10%	20	+ + - +	+ + +	0	+	+	+	+	+	+ 0 0	0	+ + +	+ 0 0	+ + +	
			40	+ + + +	+ + +	0	+	+	+	+	+	+ - + 0	+	0	- + 0	0	
			60	+ + + +	+ + +	+	+	+	+	+	+	+ + + +	+	+	+ + +	+	
			80	+ + + +	+ + +	+	+	+	+	+	+	+ + + +	+	+	+ + +	+	
			100	+ + + +	+ + +	+	+	+	+	+	+	+ + + +	+	+	+ + +	+	
			120	+ + + +	+ + +	+	+	+	+	+	+	+ + + +	+	+	+ + +	+	
		25%	20	+ + - +	+ + +	0	+	+	+	+	+	+ 0 0	0	+ + +	+ 0 0	+ + +	
			40	+ + + +	+ + +	0	+	+	+	+	+	+ - + 0	+	0	+ + 0	+	
			60	+ + + +	+ + +	+	+	+	+	+	+	+ + + +	+	+	+ + +	+	
			80	+ + + +	+ + +	+	+	+	+	+	+	+ + + +	+	+	+ + +	+	
			100	+ + + +	+ + +	+	+	+	+	+	+	+ + + +	+	+	+ + +	+	
			120	+ + + +	+ + +	+	+	+	+	+	+	+ + + +	+	+	+ + +	+	
		50%	20	+ + - +	+ + +	-	+	+	+	+	+	+ 0 0	+	0	+ + - 0	0	
			40	+ + + +	+ + +	+	+	+	+	+	+	+ - + 0	+	+	+ + 0	+	
			60	+ + + +	+ + +	+	+	+	+	+	+	+ + + +	+	+	+ + +	+	
			80	+ + + +	+ + +	+	+	+	+	+	+	+ + + +	+	+	+ + +	+	
			100	+ + + +	+ + +	+	+	+	+	+	+	+ + + +	+	+	+ + +	+	
			120	+ + + +	+ + +	+	+	+	+	+	+	+ + + +	+	+	+ + +	+	
		60%	20	+ + - + 0	+ + +							- - - -	-	-	- + - -	-	
			40	+ + + +	+ + +								-	-	- + - -	-	
			60	+ + + +	+ + +								-	-	- + - -	-	
			80	+ + + +	+ + +								-	-	- + - -	-	
			100	+ + + +	+ + +								-	-	- + - -	-	
			120	+ + + +	+ + +								-	-	- + - -	-	
		80%	20	+ + - +	+ + +							- - - -	-	-	- + - -	-	
			40	0 + + -	+ + +								-	-	- + - -	-	
			60	+ + + +	+ + +								-	-	- + - -	-	
			80	+ + + +	+ + +								-	-	- + - -	-	
			100	+ + + +	+ + +								-	-	- + - -	-	
			120	+ + + +	+ + +								-	-	- + - -	-	
		95%	20	+ + - +	+ + +							- - - -	-	-	- + - -	-	
			40	0 + + +	+ + +								-	-	- + - -	-	
			60	+ + + +	+ + +								-	-	- + - -	-	
			80	+ + + +	+ + +								-	-	- + - -	-	
			100	+ + + +	+ + +								-	-	- + - -	-	
			120	+ + + +	+ + +								-	-	- + - -	-	
		Teknisk ren	20	0 + - + -	+ + +							- - - -	-	-	- + - -	-	
			40	- + 0 -	+ + +								-	-	- + - -	-	
			60	- 0 0 -	+ + +								-	-	- + - -	-	
			80	0 - + -	+ + +								-	-	- + - -	-	
			100	- - +	+ + +								-	-	- + - -	-	
			120	- - +	+ + +								-	-	- + - -	-	
Eddikesyreanhidrid	$(\text{CH}_2\text{CO})_2\text{O}$	Teknisk ren	20	- - +	+ - +							- - - -	-	-	- + - -	-	
			40	- 0 0	+ - +								-	-	- + - -	-	
			60	- 0 0	+ - +								-	-	- + - -	-	
			80	- - -	- + +								-	-	- + - -	-	
Øl		Handelskvalitet	20	+ + + +	+ + +							- - - -	-	-	- + - -	-	